

COMERCIALIZADORA

# Mundial



DE MONTERREY, S.A DE C.V.

## FICHA DE INFORMACION TECNICA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

ESPECIFICACION: 4 x 5 mm 130 grs./m<sup>2</sup>, 1 X 50m, 1 X 100 m  
1.6 X 50 m, 2 X 50 m

Reticula:	<u>4 x 5mm</u>			
Warp:	<u>24(+/-1)*2 Hilo/10 cm</u>	Weft:	<u>20(+/-1) Hilo/10cm</u>	
Warp:	<u>100 tex x 2</u>	Weft:	<u>300 tex</u>	
Peso antes de recubrimiento:	<u>110g/m<sup>2</sup> +/- 3g</u>			
Peso con recubrimiento:	<u>130g/m<sup>2</sup> +/- 3g</u>			
Contenido de Resina (%):	<u>17 % +/- 3%</u>			
Resistencia a la tensión:	Warp:	<u>1,200</u>	Weft:	<u>1,100</u>

**PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS:** Después de 28 días de inmersión en una solución al 5% Na(OH), la tasa promedio de retención hacia una fractura por tensión es del 60%