

FICHA DE ESPECIFICACION 60 GRS/M2

DESCRIPCION DEL PRODUCTO MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
 PRESENTACION AUTOADHERIBLE: 2"X150', 2"X300', 3"X150', 4"X75', 4"X150', 4"X300',
 6"X75', 6"X150', 36"X75', 36"X150'.

CONSTRUCCION	(POR PULGADA)	
	WARP	9
	WEFT	9
PESO	(OZ/YD2)	2.11
	(G/M2)	60
ESPESOR:	(POR PULGADA)	0.008
	(POR MM)	0.2
RESISTENCIA A LA TENSION	(N72.54 CM)	
	WARP	200
	WEFT	250
TEJIDO	LENO	
COLOR	BLANCO	

LA MALLA SE UTILIZA PARA REFORZAR GRIETAS EN LAS PAREDES, JUNTAS EN TABLEROS DE YESO Ó CEMENTO Y ACABADOS DE MOLDURAS DE POLIESTIRENO.

RESISTENTE AL ALCALIS DEL CEMENTO

